Centrament SRA 1

Prísada na obmedzenie zmrašťovania pri vysychaní stavebných materiálov na minerálnej báze

BE SURE. BUILD SURE.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Obmedzuje zmrašťovanie pri vysychaní stavebných materiálov na báze minerálnych látok, neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie
- Znižuje účinok vnútorných trecích síl v betóne
- Znižuje mieru sedimentácie a odlučivosti vody
- Zlepšuje homogenitu betónu
- Pri cementom viazaných poteroch znižuje sklon k zdvíhaniu okrajov dosky poteru

OBLASTI POUŽITIA

- Prefabrikáty,
- Cementové potery
- Vysokovýkonný betón

POKYNY KU SPRACOVANIU

Centrament SRA 1 zlepšuje súdržnosť pórového priestoru, vďaka čomu sa pri čerstvom betóne obmedzí prašnosť povrchu. Okrem toho sa mierne stabilizuje cementová kaša, vďaka čomu možno znížiť mieru sedimentácie a odlučivosti vody.

Výrobok podporí proces homogenizácie betónu, pričom vznikne stabilná cementová kaša, v ktorej sa zreteľne obmedzia vnútorné trecie sily. Betóny sú aj na veľké vzdialenosti veľmi dobre čerpateľné.

Prísada sa pridáva až po zmiešaní kameniva a spojiva s vodou a spravidla pred pridaním prípadných ďalších prísad, ako stekuťovačov, prevzdušňovacích prísad a spomaľovačov tuhnutia.

Potrebné množstvá pridanej prísady treba stanoviť na základe predchádzajúcich preukazných skúšok a závisia od oblasti použitia.

Dodržujte príslušné predpisy týkajúce sa výroby, spracovania a dodatočného ošetrovania betónu a oceľobetónu.

Dodržiavate, prosím, „Všeobecné pokyny pre používanie prísad do betónu“.

MC-Bauchemie, spol. s r.o.
Diaľničná cesta 6
903 01 Senec
tel.: 00421 2 4444 2195, fax: 00421 2 4444 1348
info@mc-bauchemie.sk

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Veličina	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Hustota	kg/dm³	ca. 1,01	± 0,02 kg/dm³
Odporúčaný rozsah dávkovania	g	9 - 50	na kg cementu
Obsah chloridov (maximálne)	%	< 0,1	hmotnostný zlomok
Obsah alkálií (maximálne)	%	< 0,5	hmotnostný zlomok

Všetky technické údaje sú laboratórne hodnoty stanovené pri 21 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu.

Dozorovanie kvality výrobcom	EN ISO 9001
Druh prísady	stabilizátor podľa EN 934-2: T4
Názov prísady	Centrament SRA 1
Farebný odtieň	žltohnedá
Skupenstvo	tekutý
Akreditovaná skúšobňa	Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe, IČO: 0754
Kontrola výroby vykonávanej výrobcom	EN ISO 9001, DIN EN 934-2/6
Farebné označenie etikety	fialová
Forma dodávky	200 kg sud, 1000 kg kontajner

Bezpečnostné upozornenia
Prosím berte na vedomie varovanie pred nebezpečenstvom a bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v kartách bezpečnostných údajov. GISCODE: BZM10

Poznámka Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinskou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu. Upozorňujeme na to, že údaje v iných krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť z internetu. [2400020660]

MC-Bauchemie, spol. s r.o.
Diaľničná cesta 6
903 01 Senec
tel.: 00421 2 4444 2195, fax: 00421 2 4444 1348
info@mc-bauchemie.sk