

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Na báze samosieťujúcej kopolymérovej disperzie
- Vodnatý, vyschne do matného vzhľadu
- Difúzne priepustný materiál obmedzujúci karbonatizáciu
- Stálofarebný, odolný proti UV-žiareniu a poveternostným vplyvom
- Odolný proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom
- Extrémne odolný voči znečisteniu
- Nehorľavý materiál, trieda reakcie na oheň A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 (systémová skúška)
- Nanáša sa valčekom a striekaním
- Výrobok je certifikovaný a schválený podľa DIN V 18026 v skladbe OS 2 a OS 4

OBLASTI POUŽITIA

- Preventívna ochrana betónu pre exteriérové plochy vystavené vplyvom počasia
- Ochrana povrchu nepochôdných a nepojazdných plôch v exteriéri
- Ochrana povrchu stavebných dielov
- Možnosť použitia v miestach účinku odstrekujúcich chemických rozmrazovacích prostriedkov
- Expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky spracovanie
- Certifikované podľa DIN EN 1504 časť 2 pre princípy 1, 2 a 8, postup 1.3, 2.3 a 8.3

POKYNY KU SPRACOVANIU

Príprava podkladu:

Pozri technický list „Všeobecné pokyny ku spracovaniu systémov na ochranu povrchu“.

Spracovanie:

Pred použitím dokonale premiešajte MC-Color Flair pure. Pri nanášaní valčekom použite valček s krátkym vlasom a MC-Color Flair pure rovnomerne naneste do kríža, v priečnom smere cez seba, alebo pri nanášaní použite bezvzduchové striekanie. Pre nanášanie striekaním sa poraďte s našimi odbornými poradcami. Práce navykávajte v daždi, pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu, za mrazu alebo možnosti výskytu mrazu. Čerstvo nanesené vrstvy chráňte pred rosou, dažďom a mrazom.

Pravidlá nanášania: MC-Color Flair pure sa nanáša vždy v dvoch vrstvách. MC-Color Flair pure môžete použiť v kombinácii s Emcephob WM, Emcephob HC, Nafufill SF, Nafufill KM 103, Nafufill KM 110, Nafufill KM 220 a Nafufill KM 110 HS.

Ostatné podklady:

Na všetky ostatné podklady treba najprv aplikovať základný náter z MC-Color Primer. Potom naneste MC-Color Flair pure v dvojvrstvovej skladbe.

Osobitné upozornenia:

Nanášané množstvo závisí od kvality podkladu, preto sa môže spotreba meniť. Pri údajoch ku spracovaniu zohľadnite, prosím, pridané množstvo na hĺbku drsnosti. Dojem z farebného odtieňa na objekte závisí od viacerých faktorov, napr. od dopadu svetla, od uhlu pohľadu, od vzdialenosti, od okolitého prostredia a podmienok podkladu (hladký/drsný, nasiakavý/tesný). Vnímanie farebného odtieňa je preto často vecou subjektívneho posúdenia.

Odporúčame preto vytvoriť skúšobnú plochu v plánovanej systémovej skladbe. Na vytvorenie súvislých plôch použite len materiál jednej šarže. V závislosti od zvoleného farebného odtieňa, napr. intenzívna žltá alebo intenzívna červená, sa môžu vyskytnúť rozdiely v krycej sile náteru, preto pri niektorých farbách odporúčame náter v troch vrstvách.

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Veličina	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Hustota	kg/dm ³	1,43	
Obsah pevných častíc	objem -%	48	
Podmienky spracovania	°C	≥ 8 ≤ 30	teplota vzduchu, materiálu a podkladu
	%	< 85	rel. vlhkosť vzduchu
	K	3	nad rosným bodom
Spotreba ¹⁾	ml/m ²	220	pri 2 pracovných krokoch á 110 ml
Možnosť prepracovania po	minúty	ca. 60	primer / 1. vrstva
	hodiny	ca. 4	1. vrstva / 2. vrstva
Odolnosť proti dažďu po	hodiny	2 - 4	v závislosti od teploty
Suché na dotyk po	hodina	ca. 1	
Difúzny odpor (Protivodnej pare)	m	0,24	pri hrúbke suchej vrstvy 118 µm
Difúzny odpor (proti oxidu uhličitému CO ₂)	m	270	pri hrúbke suchej vrstvy 122 µm

Všetky technické údaje sú laboratórne hodnoty stanovené pri 21 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu.

1) Hodnoty spotreby závisia od hustoty a rýchlosti nasávania daného typu podkladu. Na určenie množstiev spotreby špecifických pre objekt sa odporúča vytvoriť skúšobné plochy.

Skupenstvo	tekutý
Forma dodávky	15 l balenie a 120 l sud
Výpočítaná výdatnosť	pri 15 l (pri 2 pracovných krokoch) ca. 68 m ² ; pri 120 l (pri 2 pracovných krokoch) ca. 545 m ²
Nariadenie EU 2004/42 (Decopaint smernica)	RL2004/42/EG AIII/c (40 g/l) < 40 g/l VOC
Nakladanie s obalovým odpadom	Jednorazové nádoby úplne vyprázdnite. Vezmite prosím na vedomie náš informačný list „Vrátenie úplne vyprázdnených prepravných a baliacich obalov“.

GISCODE: BSW20

Poznámka Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu. Upozorňujeme na to, že údaje v iných krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť z internetu. [2400021267]