

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Náter na báze kopolymérovej disperzie
- Vodnatá konzistencia, vyschne do priehľadného vzhľadu, na povrchu vytvorí súvislý film
- Spevňuje podklad
- Difúzne priepustný materiál odpudzujúci vodu
- Odolný proti UV-žiareniu, poveternostným vplyvom a alkáliám, nanáša sa valčekom, štetcom a bezvzduchovým striekaním
- Certifikát podľa DIN EN 1504 časť 2

OBLASTI POUŽITIA

- Základný (penetračný) náter na minerálne podklady
- Možnosť použitia na alkalické a neutrálne podklady
- Možnosť použitia aj na staré nátery
- Expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie certifikované podľa DIN EN 1504 časť 2 pre princíp 1, postup 1.2

POKYNY KU SPRACOVANIU

Príprava podkladu:

Pred začatím prác preverte súdržnosť všetkých podkladov, na ktoré sa má použiť základný náter. Podklad musí byť čistý a zbavený všetkých uvoľnených častí, prachu, oleja a iných súčastí, ktoré by mali separačný účinok.

Pevnosť v ťahu zvoleného podkladu musí zodpovedať príslušným technickým predpisom.

Spracovanie:

MC-Color Primer je pripravený na okamžité použitie. Pred použitím ho dokonale premiešajte. Nanáša sa valčekom, štetcom a bezvzduchovým striekaním. Pracujte rýchlo a plynule.

Práce navykonávajú v daždi, pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu, v mraze alebo pri možnosti výskytu mrazov. Čerstvo nanesené vrstvy chráňte pred rosou, dažďom a mrazom.

Čas na prepracovanie: Pozri tabuľku „Technické vlastnosti“.

Odolnosť proti dažďu: Pozri tabuľku „Technické vlastnosti“.

Ďalšie upozornenia: Nanášané množstvo závisí od vlastností podkladu, preto môže byť spotreba vyššia alebo nižšia. Riadte sa, prosím hodnotami, ktoré sú uvedené v tabuľke „Technické vlastnosti“.

V daždi alebo pri teplote nižšej než + 5 °C nie je dovolené spracovať MC-Color Primer.

MC-Color Primer je základný náter a aplikuje sa len v kombinácii so systémami povrchovej ochrany MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro, MC-Color Flex pure, MC-Color Flex pro a MC-Color Flex vision.

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

| Veličina | Jednotka | Hodnota | Poznámky |
|--------------------------|--------------------|---------------|---|
| Hustota | kg/dm ³ | 1 | |
| Podmienky spracovania | °C | ≥ 5 ≤ 30 | teplota vzduchu, materiálu a podkladu |
| | % | < 85 | rel. vlhkosť vzduchu |
| | K | 3 | nad rosným bodom |
| Viskozita | mPa·s | 960 - 1 440 | Haake E30 1/22,6 s |
| Spotreba ¹⁾ | ml/m ² | ca. 100 - 150 | na normálny betón, jemnú stierku, staré nátery, vlákno cementové panely |
| | | ca. 500 - 600 | na pórobetón a vápennopieskové tehly |
| Možnosť prepracovania po | minúty | ca. 60 | pri savých podkladoch |
| | hodiny | ca. 4 | pri nesavých podkladoch |
| Odolnosť proti dažďu po | hodiny | 4 - 6 | |
| Suché na dotyk po | minúty | ca. 60 | |

Všetky technické údaje sú laboratórne hodnoty stanovené pri 21 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu.

1) Hodnoty spotreby závisia od hustoty a rýchlosti nasávania daného typu podkladu. Na určenie množstiev spotreby špecifických pre objekt sa odporúča vytvoriť skúšobné plochy.

| | |
|--|--|
| Forma dodávky | 10 l balenie |
| Nariadenie EU 2004/42 (Decopaint smernica) | RL2004/42/EG AII/h (30 g/l) < 30 g/l VOC |
| Nakladanie s obalovým odpadom | Jednorazové nádoby úplne vyprázdnite. Vezmite prosím na vedomie náš informačný list „Vrátenie úplne vyprázdnených prepravných a baliacich obalov“. |

GISCODE: BSW20

Poznámka Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu. Upozorňujeme na to, že údaje v iných krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť z internetu. [2400021272]