MC-DUR 3502

Dvojzložkový základná náter na báze špeciálneho akrylátu

BE SURE. BUILD SURE.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Základný náter pre dvojzložkové malty na báze špeciálneho akrylátu
- Možnosť okamžitého prepracovania

OBLASTI POUŽITIA

- Základný náter na čiastkové opravy betónu a asfaltových plôch
- Expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie

POKYNY KU SPRACOVANIU

Príprava podkladu:
Pozri technický list „Podklad a príprava podkladu“.

Miešanie:
Kmeňovú zložku (tekutinu) po pridaní tvrdidlovej zložky (prášok) miešajte miešadlom s pomalým pohonom do dosiahnutia homogénnej konzistencie. Pozri technický list „Spracovanie reaktívnych živíc“.

Spracovanie:
Na betónové a asfaltové podklady naneste valčekom základný náter MC-DUR 3502. Následne zabudujte, čerstvé do čerstvého, maltu na báze špeciálneho akrylátu.

Osobitné upozornenia:
Množstvá spotreby, doba spracovateľnosti, pochôdznosť a dosiahnutie zaťažiteľnosti závisia od teploty a danosti objektu. Pozri technický list „Spracovanie reaktívnych živíc“. Chemické zaťaženie a účinok svetla môžu spôsobiť zmenu farby, čo spravidla nemá negatívny vplyv na upotrebiteľnosť. Na chemicky a mechanicky namáhaných plochách sa prejaví opotrebovanie podmienené používaním. Odporúčame vykonávať pravidelnú kontrolu a priebežnú údržbu.

Iné:
Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a bezpečnostné pokyny uvedené na jednotlivých baleniach a venujte pozornosť Kartám bezpečnostných údajov.

MC-Bauchemie, spol. s r.o.
Diaľničná cesta 6
903 01 Senec
tel.: 00421 2 4444 2195, fax: 00421 2 4444 1348
info@mc-bauchemie.sk

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Veličina	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Pomer miešania	hmotnostný pomer	100 : 6	
Hustota	g/cm³	ca. 0,98	
Doba spracovateľnosti	minúty	ca. 7	pri 20° C
Spotreba	g/m²	250 - 300	betónový základ
		300 - 500	asfaltový povrch
Podmienky spracovania	°C	≥ -10 ≤ 25	teplota vzduchu a podkladu
	%	≤ 85	rel. vlhkosť vzduchu
	K	3	nad rosným bodom
	Všetky hodnoty technických vlastností sú laboratórne hodnoty pri 21°C ±2°C a 65% rel. vlhkosti vzduchu		

Prostriedok na čistenie nástrojov	MC-čistiaci prostriedok U
Farebný odtieň	transparentný
Forma dodávky	kartón 6 * 1 kg
Nakladanie s obalovým odpadom	Jednorazové nádoby úplne vyprázdnite. Vezmite prosím na vedomie náš informačný list „Vrátenie úplne vyprázdnených prepravných a baliacich obalov“.

Bezpečnostné upozornenia
Prosím berte na vedomie varovanie pred nebezpečenstvom a bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v kartách bezpečnostných údajov. GISCODE: RMA20

Poznámka Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinskou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu. Upozorňujeme na to, že údaje v iných krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť z internetu. [2400021359]

MC-Bauchemie, spol. s r.o.
Diaľničná cesta 6
903 01 Senec
tel.: 00421 2 4444 2195, fax: 00421 2 4444 1348
info@mc-bauchemie.sk