

# Mycoflex 251

Jednozložkový univerzálny základný náter k tesniacim tmelom do škár



## VLASTNOSTI VÝROBKU

- Jednozložkový univerzálny základný náter na báze polyuretánu.

## OBLASTI POUŽITIA

- Prednáter na hydroizoláciu škár na nasiakavých podkladoch, pripravený na použitie, pre produkty Mycoflex.

## POKYNY KU SPRACOVANIU

**Spracovanie:** Mycoflex 251 je základný náter (prednáter) pripravený na použitie pri hydroizolácii škár na savých podkladoch. Spracuje sa štetcami s mäkkým vlasom. Kontaktné plochy musia byť pevné, suché, a zbavené prachu, oleja a mastnoty. Prednáter musí preniknúť celoplošne a sýto do bokov škáry. Je vhodné zalepiť škáry a ochranu odstrániť ihneď po vyhladení tesniaceho tmelu. Spotreba základného náteru sa riadi hĺbkou škáry, ktorá sa má upraviť hydroizoláciou, a nasiakavosťou podkladu. Dĺžka technologickej prestávky medzi prednáterom a aplikovaním tesniaceho tmelu je minimálne 1 hodina a maximálne 6 hodín pri 20 °C. Po dlhšej prestávke sa požaduje opakované aplikovanie základného náteru. Pri teplote pod 10 °C zdvojnásobte dobu odvetrania na minimálne 2 hodiny.

**Osobitné upozornenie:** V každom balení sa nachádza menšie množstvo molekulárneho sita v podobe malých hnedastých guľčiek. Dbajte o to, aby sa tieto neprimiešali pri spracovaní.

**Bezpečnostné upozornenie:** Pri spracovaní základného náteru Mycoflex 251, ako aj tesniacich tmelov neprehliadnite upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené obaloch.

## TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Veličina	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Hustota	g/cm <sup>3</sup>	cca. 0,9	
Viskozita	mPa·s	30	pri 20°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu
Objem pevných častíc	obj. %	24,5	
Technologické prestávky (do vyškárovania)	hodiny	cca. 1 - 6	
Podmienky spracovania	°C	≥ 8 ≤ 30	teplota vzduchu, podkladu a materiálu
Spotreba <sup>1)</sup>	g/m	cca. 20 - 25	podľa kvality podkladu
2)	g/m <sup>2</sup>	cca. 80 - 120	podľa podkladu a použitia

Všetky technické údaje predstavujú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote 21°C ±2°C relatívnej vlhkosti vzduchu 50%.

1) Zodpovedá cca. 40 - 50 m škáry na liter.

2) Ako adhézný prípravok pre povrchové vrstvy na báze reaktívnych živíc.

Farba	žltkasto transparentná
Dodávka	1 litrová plechovka, 3 kusy v kartóne
Skladovanie	V nenačatom originálnom balení, chránené pred mrazom, v suchom a chladnom (pod 20°C) prostredí, možnosť skladovania 6 mesiacov.
Nakladanie s obalovým odpadom	Obsah z jednorazových obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny uvedené v informačnom liste "Spätné prevzatie bez zvyšku vyprázdnených prepravných a predajných obalov". Radi Vám ho zašleme na požiadanie.
Nariadenie EU 2004/42 (Decopaint smernica)	RL2004/42/EG All/j (750 g/l) < 750 g/l VOC

### Bezpečnostné upozornenia

Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v kartách bezpečnostných údajov. GISCODE: PU50

**Poznámka:** Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu. Upozorňujeme na to, že údaje v iných krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť z internetu. [2100000693]