



Ortolan Bio 755

Ekologická separačná emulzia

Vlastnosti výrobku

- takmer bez zápachu,
- biologicky odbúrateľný (95 % podľa OECD 301 F)
- vynikajúci separačný účinok,
- jednoduché striekanie od 5+ °C teploty materiálu
- neobsahuje minerálne oleje,
- neobsahuje rozpúšťadlá,
- pripravený na použitie,
- trieda ohrozenia vôd WGK 1,
- GISCODE: BTM5.

Oblasti použitia

- vhodný na kovové, plastové a drevené debnenia,
- vyhotovenie vysokokvalitného povrchu pohľadového betónu,
- použitie na nevyhrievané debnenia.

Pokyny ku spracovaniu

Všeobecne

Ortolan Bio 755 je úplne ekologická separačná emulzia na všetky typy debnenia, ktorá neobsahuje žiadne minerálne oleje.

Debnenie

Dokonale odstráňte zvyšky iných olejov z debnenia, ako aj predchádzajúce zbytky betónu. Pred nanosením oleja môže byť povrch debnenia jemne navlhčený.

Aplikácia separačného prostriedku

Pozri technický list „Všeobecné pokyny ku spracovaniu separačných prostriedkov Ortolan“.

Spracovanie

Ortolan Bio 755 vytvorí na povrchu debnenia vodovzdornú vrstvu až po odparení vody.

Rýchlosť odparovania vody závisí od teploty, vlhkosti a výmeny vzduchu. Aby sa emulzia lepšie a rovnomernejšie rozložila na povrchu, separačnú vrstvu, ktorá sa vytvorí po vysušení, pretrite podľa potreby. S liatím betónu môžete začať ihneď po splnení týchto odporúčaní. Účinkom prípravku Ortolan Bio 755 sa vytvorí svetlý a hladký povrch betónu.

Ostatné upozornenia

Nadmerné dávkovanie môže spôsobiť fľaky na povrchu, alebo odlupovanie betónu. Bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené vo „Všeobecných pokynoch ku spracovaniu separačných prostriedkov Ortolan“ a pokyny uvedené v bezpečnostnom liste!



Technické vlastnosti Ortolan Bio 755

Veličina	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Hustota	g/cm ³	cca. 1,00	pri 20 °C
Spotreba	ml/m ²	cca. 10 - 35	podľa nasiakavosti debnenia
Bod vzplanutia	°C	nevzťahuje sa	

Charakteristika výrobku Ortolan Bio 755

Dozorovanie kvality výrobcom	DIN EN ISO 9001
Báza	emulzia alifatický alkohol/voda
Farba	mliečna biela
Skupenstvo	tekuté
Skladovanie	Možnosť skladovania minimálne 6 mesiacov pri teplote - 7 °C až + 25 °C.
Forma dodávky	1000 l kontajner, 200 l sud, 30 l nevratný kanister
Nakladanie s obalovým odpadom	V záujme ochrany životného prostredia odstráňte obsah z obalov bez zvyšku.

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Musia sa prispôbiť podľa príslušných stavebných objektov, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po písomnom potvrdení ich správnosti. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá.

Vydanie 01/18. Táto tlačovina bola technicky prepracovaná. Údaje uvádzané pred prepracovaním sú neplatné preto sa už nesmú používať. V prípade nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť.