

ombran IW

Rýchlotvrdnúca malta na uzavretie plošných prienikov vody

Vlastnosti výrobku

- jednozložkový výrobok na báze cementu,
- počas procesu tvrdnutia sa pri začatí vodou rozpína (napúšťavý efekt),
- neobsahuje zložky podporujúce vznik korózie,
- extrémne dobrá pri navoľnení na minerálnych podkladoch.

Oblasti použitia

- rýchle a trvalé uzavretie plošných netesností a prienikov vody,
- možnosť použitia na betón a murivo,
- expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia periodicky, spracovanie, kontakt s vodou trvalý.

Pokyny ku spracovaniu

Príprava podkladu

Pozri technický list všeobecné pokyny ku spracovaniu zachtových a kanalizačných sánok.

Spracovanie

Ombran IW naneste plochou ruky (používajte ochranné rukavice) v suchom stave a pôsobením sily vtierajte do podkladu. Podľa potreby postup zopakujte. Miesta, na ktorých nie je voda, a výrobok úplne nezreagoval, treba navlhčiť. Tento postup je veľmi dôležitý, lebo pri nedokonalom prebehnutí hydratácie by výrobok odoberal zámesovú kvapalinu z následne nanesených výrobkov.

Iné upozornenia

Ombran IW je tuhý minerálny materiál a preto môžu neskôr vzniknúť trhliny, sadanie, deformácie alebo pohyby podmienené stavebnou konštrukciou spôsobí vznik netesných miest.

Bezpečnostné upozornenia

Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách, v bezpečnostných a technických listoch.
GISCODE: ZP1



Technické vlastnosti ombran IW

Veličina	Jednotka	Hodnota*	Poznámky
Doba spracovania	s	< 30	pri + 20 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu
Podmienky spracovania	°C	+ 5 a0 + 30	teplota vzduchu, podkladu a materiálu
Spotreba**	kg/m ² /mm	pod a podkladu	priemyselne vyrobená suchá malta

Charakteristika výrobku ombran IW

Farba	sivá
Dodávka	10 kg vedro
Čistiaci prostriedok	voda
Skladovanie	Tesne uzavreté originálne balenie možno v suchom prostredí pri teplote + 5 °C a0 + 25 °C skladovať minimálne 6 mesiacov. Rovnaké požiadavky platia pre transport.
Nakladanie s obalovým odpadom	Obsah z obalov odstrániť bez zvyšku. Dodržiavajte nariadenia a pokyny uvedené v informácii k Nariadeniu o obaloch a koncepcia MC nakladania s odpadom a bezzvyškového vyprázdnenia prepravných a predajných obalov, ktoré Vám na požiadanie radi zaleme.

* Všetky technické ukazovatele boli stanovené, pokiaľ nie je inak deklarované, pri + 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %.

** Spotreba je viazaná na objekt a závisí od drsnosti podkladu, od teploty skladovania, spracovania a teploty podkladu. Spotrebu pre konkrétny objekt odporúčame stanoviť na základe predbežných skúšok.

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Musia sa prispôbiť podľa príslušných stavebných objektov, spôsobu použitia a špecifickým miestnym úpravami. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované poradcami MC nenahrádza projektové spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po písomnom potvrdení ich správnosti. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá.

Vydanie 07/15. Táto tlačovina bola technicky prepracovaná. Údaje uvádzané pred prepracovaním sú neplatné a preto sa už nesmú používať. V prípade nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť.